

**Briner AG Winterthur**

Stahlservice  
 Industriestrasse 7  
 8411 Winterthur

Telefon 052 234 22 22  
 Telexfax 052 234 22 66  
 stahlservice@brinerag.ch  
 www.brinerag.ch

**Stahlservice****Stahlbleche****Massbleche Autogen oder Plasma geschnitten**

Blechdicke ab 6 mm

Güten S235JR und S355JR+N sowie verschiedene Sondergüten

Rechteck, Ringen, Ronden und Teile nach Zeichnung oder Skizze

Werks- oder Abnahmeprüfzeugnis nach Vereinbarung

**Dienstleistungen**

Schweisskantenvorbereitung gebrannt auf Wunsch

Stahlstrahlen und grundieren (S+Z)

**Toleranzen**

Materialtoleranzen EN 10025/10051

Schnittqualität EN ISO 9013 Schnittgüte II Genauigkeitsgrad B (DIN 2310 IIB)\*

\*ohne Vereinbarung

Blechdicke mm	35 bis unter 315 mm	315 bis unter 1000 mm	1000 bis unter 2000 mm	2000 bis unter 4000 mm
3 bis 12	+/-2,0	+/-3,5	+/-4,5	+/-5,0
> 12 bis 50	+/-1,5	+/-2,5	+/-3,0	+/-3,5
> 50 bis 100	+/-2,5	+/-3,5	+/-4,0	+/-4,5
>101 bis 150	+/-3,0	+/-4,0	+/-5,0	+/-6,0
>150 bis 200	+/-3,0	+/-4,5	+/-6,0	+/-7,0
>200 bis 250	-	+/-4,5	+/-6,0	+/-7,0
>250 bis 300	-	+/-5,0	+/-7,0	+/-8,0